



AGEPAN®

THD etics M

Die Putzträgerplatte im WDVS.
The plaster carrier board in the ETICS.

www.sondearauco.com

A brand of
SONAE 
ARAUCO

AGEPAN® THD etics M

Allgemeine Kurzhinweise zur Verarbeitung



LAGERUNG UND TRANSPORT

- Platten trocken lagern und verarbeiten
- Kanten vor Beschädigung schützen
- Einzelne Platten hochkant bewegen
- Bei Entnahme die volle Plattenstärke greifen
- Material vor Befeuchtung schützen



FREIBEWITTERUNG

- Freibewitterung bis max. 4 Wochen
- Plattenfeuchte darf < 13 % nicht überschreiten
- Bei ungünstiger Witterung mit schlechten Verdunstungsverhältnissen Freibewitterung auf max. 14 Tage beschränkt
- Offene Bereiche während der Montage (z. B. Fensterlaibungen) vor dauerhafter Bewitterung schützen



KLIMATISIERUNG

- Klimatisierung auf Gebrauchsfeuchte erforderlich, hierzu Verpackungsfolie bei Lagerung vor Ort entfernen
- Ggf. Längenänderungen konstruktiv berücksichtigen



ENTSORGUNG

- Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach EAK / AVV: 030105, 170210



VERLEGEHINWEISE

- Platten im Verband mit der Feder nach oben verlegen
- Stoßversatz ≥ 30 cm
- Platten auf Sockelanschlussleiste anbringen und fluchtgerecht ausrichten
- Zuschnitt der untersten Platten: Nut zurückschneiden
- Befestigung der Platten inklusive Befestigungsmittelabstände gemäß Zulassung
- Durchdringungen mit Fugendichtband abdichten
- Sockelaufsteckprofil montieren




BEFESTIGUNG

- Gewebeeckwinkel setzen und ausrichten
- Fensteranschluss schlagregendicht ausführen
- Sämtliches Anschlussgewebe in Armierputz einbetten
- Unterputz aufbringen
- Diagonalarmierung einbetten
- Armierungsgewebe einbetten, Schichtdicke gemäß Zulassung beachten
- Oberputz aufbringen
- Zusätzlicher Anstrich empfohlen
- Fugen < 5 mm können mit Dichtstoff nach Vorgabe des Putzherstellers verfügt werden Laibungsausbildung mit AGEPAN® UDP N+F möglich
- Platten auf mind. zwei Holzständern (< 625 mm) befestigen
- Klammern oberflächenbündig versenken
- Befestigungsmittel lt. Zulassung abZ/aBG Z-33.47-1724
- Breitrückenkammern (Edelstahl) 2x27 mm, Schraubdübel EJOT® ejotherm STR H, Schraubdübel 6H (Fischer TermoFix 6H-NT)
- Verankerungstiefe ≥ 30 mm




ANWENDUNGSBEREICHE


- WDVS lt. abZ/aBG Z-33.47-1724
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Putzfassaden innerhalb des WDVS auf Holzrahmenbauwänden oder Holzmassivwänden
- F 30-B (REI 30) Konstruktionen im AGEPAN® Portfolio
- Anwendungsbereiche gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13: DI-zg, DE0-ds, WAP-zh, WAB-ds, WH




Dübelbefestigung bei fliegenden Stößen
Dowel fastening in case of non-supported joints



Klammerbefestigung bei fliegenden Stößen
Staple fastening in case of non-supported joints



Fenster- und Türöffnungen (Kreuzfugen vermeiden)
Window and door openings (avoid cross joints)



Eckausbildung
Corner formation

Bitte beachten Sie zwingend die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/aBG Z-33.47-1724 für AGEPAN® WDVS Putz Knauf und AGEPAN® WDVS Putz Akurit. Ferner sind die aktuellen Verarbeitungshinweise von AGEPAN® SYSTEM sowie die Hinweise der Putzhersteller zu beachten.

Please be sure to observe the German national technical approval certificate abZ/aBG Z-33.47-1724 for AGEPAN® ETICS plaster Knauf and AGEPAN® ETICS plaster Akurit. Please be sure to observe the current AGEPAN® processing instructions and the instructions of the plaster manufacturers.

AGEPAN® THD etics M

General short processing instructions



STORAGE AND TRANSPORT

- Store and process boards in a dry condition
- Edges should be protected against damage
- Individual boards have to be transported in an upright position, if possible
- When destacking, the full board thickness has to be taken
- The material has to be protected against direct humidification during storage



OUTDOOR EXPOSURE

- Outdoor exposure up to a maximum of 4 weeks
- Moisture content may not exceed < 13 %
- In unfavourable weather with bad evaporation conditions, outdoor exposure limited to a maximum of 14 days
- Protect open areas from extended exposure to the elements during assembly (e.g. reveals)



ACCLIMATIZATION

- Basically, acclimatization of the material to the expectable required moisture is necessary. For this purpose, the packaging foil will be removed during storage at the place of installation
- If necessary, the changes in lengths have to be considered regarding the design parameters



DISPOSAL

- Category A2 of reclaimed wood; waste code numbers according to EAK / AVV: 030105, 170210



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Boards to be laid with the tongue upwards
- Joint offset ≥ 30 cm
- Attach boards to the base connection strip and align them flush
- Cutting the bottom plates: Trim the groove



FASTENING

- Fasten boards to at least two timber studs (< 625 mm)
- Sink staples to be flush
- Fastening acc. to national approval certificate abZ/ aBG Z-33.47-1724
- Broad back staples (stainless steel) 2x27 mm, screw dowel EJOT® ejotherm STR H, screw dowel 6H (Fischer TermoFix 6H-NT)
- Depth of anchoring ≥ 30 mm



AREAS OF APPLICATION

- Composite thermal insulation system with German technical approval certificate abZ/ aBG Z-33.47-1724
- Suitable for new builds and renovation
- Plastered façades in the composite thermal insulation system on timber frame walls or solid wood constructions
- F 30-B (REI 30) constructions in the AGEPAN® portfolio
- Areas of application acc. to DIN 4108-10 table 13: DI-zg, DE0-ds, WAP-zh, WAB-ds, WH